

安格化工相容剂系列：

型号：AG-E405

产品特性

- 1. 极性化处理的 PE 树脂
- 2.透明度佳

性能指标*

性能	测试标准	单位	数值
熔体流动速率 (190 ℃/2.16 kg)	GB/T 3682	g/10min	2.5
密度	GB/T 1033	g/cm ³	0.918
拉伸强度	GB/T 1040	MPa	10
断裂伸长率	GB/T 1040	%	550
熔点	GB/T 19466.3	℃	125
维卡软化点	GB/T 1633	℃	102
含水率	HG/T 2751	%	≤0.1

*以上数据是在规定的试验方法及条件下获得的典型值，但不作为产品规格的保证值；试验方法、条件或产品设计的变化，都可能导致其相关数据发生相应变动。

典型应用

PE 粘 PA 多层共挤膜/片材/瓶子的 tie 层，可与 PE 共混使用

包装和储存

- 1.纸塑复合袋内衬塑料膜包装，每袋 25kg
- 2.转运与仓储过程中注意防日晒、雨淋、受潮；未用完部分需严格封口以防受潮